





























Lieferprogramm

PLEXIGLAS®-GS-Satinice-DC-Scheiben

farblos, weiß und farbig, beidseitig satiniert

01.03.2011

Bezeichnung	Farbnummer		T T _{D65}	3050 x 2030 mm Dicke in mm	3000 x 2000 mm Dicke in mm
transparente Sorten = TP					
crystal (Farblos)	0F00 DC		92	3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20	
Gelb (Citrus)	1C01 DC		88	6	
Orange	2C02 DC		54	6	
Rot (Cherry)	3C01 DC		4	6	
Rot (Strawberry)	3C04 DC		21	6	
Blau (Sky blue)	5C01 DC		5	6	andere Dicken
Grün (Pine)	6C01 DC		26	auf Anfrage	auf Anfrage
Grün (Ice-Green)	6C03 DC		90	6	
Braun (Terra)	8C01 DC		16	auf Anfrage	
Carbon	7C17 DC		2	auf Anfrage	
transluzente Sorten = TL					
Snow (weiß)	WH10 DC		67	3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20	andere Dicken
Mandarin	2H08 DC		39	6	auf Anfrage
Melon Red	3H04 DC		52	6	
Violett (Plum)	4H01 DC		41	6	
Eisblau	5H03 DC		61	6	
Kiwi	6H07 DC		47	6	
Peach	8H03 DC		82	auf Anfrage	
Chine	8H04 DC		69	auf Anfrage	
Apricot	8H05 DC		46	auf Anfrage	
Caramelo	8H09 DC		38	auf Anfrage	
Fume	7H05 DC		18	auf Anfrage	
Lava	7H07 DC		18	auf Anfrage	
Asfalto	7H08 DC		6	auf Anfrage	
Viento	7H09 DC		32	auf Anfrage	
Niebla	7H10 DC		40	auf Anfrage	
Gris	7H11 DC		26	auf Anfrage	
Graphit	9H02 DC		1	auf Anfrage	
transparente-fluoreszierende Sorten = TP					
Rot (Bright-Red)	3C02 DC		27	auf Anfrage	
Orange (Bright-Orange)	2C01 DC		61	auf Anfrage	
Grün (Bright-Green)	6C02 DC		88	auf Anfrage	

Die Lichtdurchlässigkeit (= T %) ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.

Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.

Die Sorten unterscheiden sich geringfügig im Durchlicht bei gleichem Aussehen im Auflicht.

Änderungen vorbehalten. Liefermöglichkeit prüfen.