











Lieferprogramm

PLEXIGLAS®-GS-Satinice-SC-Scheiben

farblos, weiß und farbig, einseitig satiniert, UV-undurchlässig

01.03.2011

Bezeichnung	Farbnummer		τ τ_{D65}	3050 x 2030 mm Dicke in mm
transparente Sorten = TP				
Farblos	0F00 SC		91%	3; 4; 5; 6; 8; 10 10; 20; 25 auf Anfrage
Grün (=silikatgrün)	6C03 SC		91%	3; 6; 8; 10 auf Anfrage
transluzente Sorten = TL				
Weiß	WH02 SC		49%	3; 5
Gelb (Citrus)	1H01 SC		22%	(3*) auf Anfrage
Rot	3H01 SC		3%	(3*) auf Anfrage
Grün	6H01 SC		9%	(3*) auf Anfrage
Blau	5H01 SC		4%	(3*) auf Anfrage
opake Sorten = OP				
Weiß	WH01 SC		3%	(3*) auf Anfrage
Schwarz	9H01 SC		0%	3 (4; 5 auf Anfrage)
transluzente Sorten/ fluoreszierend				
Rot	3H02 SC		22%	(3*) auf Anfrage
Orange	2H01 SC		49%	(3*) auf Anfrage
transluzente Sorten/ Trendfarben				
Cremer	1H02 SC		35%	(3*) auf Anfrage
Orange	2H02 SC		8%	(3*) auf Anfrage
Grün	6H02 SC		21%	(3*) auf Anfrage

* Die Lichtdurchlässigkeit (= τ_{D65}) ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.

Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.

Änderungen vorbehalten. Liefermöglichkeit muss geprüft werden!

Andere Dicken auf Anfrage